

高硬度熱硬化型アクリル樹脂塗料 『GAハード』

GAハードは高硬度の熱硬化型アクリル樹脂塗料です。

特徴

- 1) 高硬度の塗膜が得られる。
- 2) 非鉄金属に対する付着性に優れる。
- 3) 耐摩耗性に優れる。

用途

- アルミ (A1050、A5052他)
- ステンレス (SUS304、430他)

標準塗装仕様

項目	塗装仕様
希釈シンナー	GAハード 標準シンナー GAハード 速乾シンナー GAハード 遅乾シンナー
希 釈 率	塗料：希釈シンナー 10：7～10 (重量比)
塗 装 粘 度	9～12秒/イワタNK-2カップ
スプレー圧	0.3～0.4MPa
標 準 膜 厚	10～18 μ
セッティング条件	5～10分
標準乾燥条件	160～180℃ × 20～30分

塗膜性能

基材：SUS304

試験項目	性能	試験条件 (JIS K 5600)
光 沢	80以上	60° 鏡面反射率
付 着 性	100/100	碁盤目テープ剥離
鉛 筆 硬 度	4H	三菱鉛筆 ユニ
耐 衝 撃 性	50cm	デュボン式、 1/2インチ、300g
耐塩水噴霧性	剥離なし	5%食塩水、35℃ 144時間噴霧
促進耐候性	光沢保持率 80%以上	サンシャインウェザーオメーター 1000時間

※ 上記は当社試験に基づき、一般的な物性データを記載しております。(評価結果例であり、保証値ではありません)

使用方法及び注意事項

充分攪拌した後、濾過してご使用下さい。
必ず専用シンナーで希釈してご使用下さい。

※ 塗装仕様・塗膜性能は素材の種類・グレード
塗装方法によって異なる場合があります。
必ずお客様にて事前評価をお願い致します。

(お問合せ先) **大豊塗料株式会社**

東京支店：TEL(0480)23-3015

大阪支店：TEL(06)6931-8919