

## 2液型ウレタン樹脂塗料 『ウレストUP-2』

ウレストUP-2は、2液性アクリルウレタン塗料で高光沢な塗膜を形成します。

### 1. 特徴

- 1) 耐候性に優れる。
- 2) 非鉄金属に対する付着性が良い。

### 2. 用途

- ・ 各種非鉄金属
- ・ アルミ (1050P), SUS304

### 3. 標準塗装仕様

項目	塗装仕様
希釈シンナー	ウレスト標準シンナー
希 釈 率	塗料：硬化剤：希釈シンナー =4：1：2～3 (重量比)
塗 装 粘 度	12～18秒/イワタNK-2カップ
スプレー圧	0.3～0.4MPa
標 準 膜 厚	15～25 $\mu$
セッティング条件	5分
標準乾燥条件	80℃×20分+室温20℃以上で3日間

### 4. 塗膜性能

基材：A1050P

試験項目	性能	試験条件 (JIS K 5600)
光 沢	80以上	60° 鏡面反射率
付 着 性	100/100	基盤目テープ剥離
鉛 筆 硬 度	H	三菱鉛筆 ユニ
耐 衝 撃 性	50cm	デュボン式 1/2インチ。300g
耐 屈 曲 性	ワレなし	径6mm 180° 折り曲げ
耐塩水噴霧性	剥離幅 1～2mm	5%食塩水、35℃ 72時間噴霧
促進耐候性	光沢保持率 90%以上	キセノンウェザーオメーター 1000時間

※ 上記は当社試験に基づき、一般的な物性データを記載しております。(評価結果例であり、保証値ではありません)

### 5. 使用方法及び注意事項

- 1) 本塗料は充分攪拌した後、濾過してご使用ください。
- 2) 必ず専用シンナーで希釈してご使用ください。

※ 塗装仕様・塗膜性能は素材の種類・グレード・塗装方法によって異なる場合がありますので必ずお客様にて事前評価をお願い致します。

(お問合せ先) **大豊塗料株式会社**

東京支店：TEL(0480)23-3015

大阪支店：TEL(06)6931-8919