

# 特殊模様塗料

## 『チチミYS型』

チチミYS型は特殊樹脂の特性を生かして、塗膜のシワを模様化した塗料です。

### 1. 特徴

- 凹凸のある仕上がりで素地のキズ等を隠し、生産性に優れている。
- レッド、黒、ワニス（黄褐色）を揃えている。

### 2. 用途

- 事務用機器
- 産業用機器

### 3. 標準塗装仕様

項目	塗装仕様	
希釈シンナー	<ul style="list-style-type: none"> <li>チチミシンナー7 (標準)</li> <li>チチミシンナー6 (遅乾)</li> </ul>	
希 釈 率	レッド, 黒	塗料：希釈シンナー =100：10～30% (重量比)
	ワニス	塗料：希釈シンナー =100：40～60% (重量比)
スプレー圧	0.3～0.4MPa	
標準膜厚	40～50μ	
セッティング条件	5～10分	
標準乾燥条件	130～140℃×20～30分	

### 4. 塗膜性能

基材：ボンデ鋼板

(レッド, 黒)

試験項目	性能	試験条件 (JIS K 5600)
付 着 性	100/100	曇盤目テープ剥離
鉛 筆 硬 度	F～H	三菱鉛筆 ユニ
耐 屈 曲 性	異常なし	直径8mm 180度折り曲げ試験
耐 酸 性	異常なし	10%硫酸水溶液浸漬 20℃×24時間
耐アルカリ性	異常なし	3%水酸化ナトリウム水溶液浸漬 20℃×24時間
耐塩水噴霧性	剥離幅 片側5mm	35℃、5%塩水噴霧試験 120時間後、セロテープ剥離試験
促進耐候性	100/100	サンシャインウエザーオメーター 100時間後の付着性試験

※ 上記は当社試験に基づき、一般的な物性データを記載しております。（評価結果例であり、保証値ではありません）

### 5. 使用方法及び注意事項

- 本塗料は充分攪拌した後、濾過してご使用ください。
- 必ず専用シンナーで希釈してご使用ください。
- 樹脂の性質上、塗料は皮張りする傾向があります。容器は常に密閉して下さい。
- 開封後は塗料を使い切ることが望ましいですが、塗料が残る場合は塗料表面にシンナーを張ると皮張りが軽減されます。
- 主成分が乾性油のため、塗料が付着したウエス類、ドライブースのスラッジ等は自然発火のおそれがあります。使用後は必ず水で空気を遮断して下さい。
- 膜厚により模様の大きさが変わります。塗膜が薄いと模様が小さくなり、塗膜が厚いと模様が大きくなります。
- セッティング中に塗膜表面が乾燥すると模様が出にくくなります。塗膜表面が乾燥する前に焼付けて下さい。

※ 塗装仕様・塗膜性能は素材の種類・グレード  
塗装方法によって異なる場合がありますので  
必ずお客様にて事前評価をお願い致します。

(お問合せ先) **大豊塗料株式会社**

東京支店：TEL(0480)23-3015

大阪支店：TEL(06)6931-8919