

# サテン模様塗料（1コートタイプ） 『DHサテン』#3000

DHサテンは、1コート仕上げにて模様が得られる塗料です。

## 1. 特徴

- 1) 均一に作られたビーズを使用しており、仕上り塗膜は滑らかでソフト感がある。
- 2) 粒状凹凸の有る仕上りは、素材のキズやシミ等の汚れを隠し塗装工程が簡素化される。

## 2. 用途

- ・ 事務機器、OA機類
- ・ 光学機器、測定試験機器類
- ・ 容器、部品類
- ・ 電気通信機器類

## 3. 標準塗装仕様

項目	塗装仕様
希釈シンナー	No.50シンナー YBシンナー、他
希釈率	塗料：希釈シンナー =100：30～50%（重量比）
塗装粘度	10～20秒/イワタNK-2カップ
スプレー圧	0.3～0.4MPa
標準膜厚	20～30 $\mu$
セッティング条件	5～10分
標準乾燥条件	130～140℃×20分

## 4. 塗膜性能

（#3000）（基材：ボンデライト#144）

試験項目	性能	試験条件 (JIS K 5600)
付着性	100/100	碁盤目テープ剥離
鉛筆硬度	HB	三菱ユニ引っかけ試験
耐衝撃性	50cm	デュボン式、 1/2インチ、300g
耐屈曲性	ワレなし	径6mm、180°折り曲げ

※ 上記は当社試験に基づき、一般的な物性データを記載しております。（評価結果例であり、保証値ではありません）

その他#5000シリーズ、#8000シリーズもあります。

## 5. 使用方法及び注意事項

- 1) 本塗料は充分攪拌した後、濾過してご使用ください。
- 2) 必ず専用シンナーで希釈してご使用ください。

※ 塗装仕様・塗膜性能は素材の種類・グレード  
塗装方法によって異なる場合がありますので  
必ずお客様にて事前評価をお願い致します。

（お問合せ先） **大豊塗料株式会社**

東京支店：TEL(0480)23-3015

大阪支店：TEL(06)6931-8919