

サテン模様塗料 『DHサテン』#9000

DHサテンは、1コート仕上げにて模様が得られる塗料です。

特徴

- 1) 均一に作られたビーズを使用しており、仕上り塗膜は滑らかでソフト感がある。
- 2) 粒状凹凸の有る仕上りは、素材のキズ、シミ等の汚れを隠し、塗装工程が簡素化される。

用途

- ・ 事務用機器
- ・ 屋内部品
- ・ 産業機械部品

標準塗装仕様

| 項目 | 塗装仕様 |
|----------|-------------------------------|
| 希釈シンナー | No.50シンナー (速乾) YBシンナー (標準) |
| 希 釈 率 | 塗料：希釈シンナー 100：30～50% (重量比) |
| 塗 装 粘 度 | 10～20秒/イワタNK-2カップ |
| スプレー圧 | 0.3～0.4MPa |
| セッティング条件 | 5～10分 |
| 標準乾燥条件 | 130～140℃×20分 |

塗膜性能

(基材：ボンデ鋼板)

| 試験項目 | 性能 | 試験条件 (JIS K 5600) |
|---------|---------|-----------------------|
| 付 着 性 | 100/100 | 碁盤目テープ剥離 |
| 鉛 筆 硬 度 | H | 三菱 ユニ 引っかき試験 |
| 耐 衝 撃 性 | 50cm | デュポン式、 1/2インチ、300g |
| 耐 屈 曲 性 | ワレなし | 径6mm、180° 折り曲げ |

※ 上記は当社試験に基づき、一般的な物性データを記載しております。(評価結果例であり、保証値ではありません)

DHサテン#5000、#8000シリーズも
あります。

使用方法及び注意事項

本塗料は充分攪拌してご使用下さい。

必ず専用シンナーで希釈してご使用下さい。

※ 塗装仕様・塗膜性能は素材の種類・グレード
塗装方法によって異なる場合があります。
必ずお客様にて事前評価をお願い致します。

(お問合せ先) **大豊塗料株式会社**

東京支店：TEL(0480)23-3015

大阪支店：TEL(06)6931-8919