

2液硬化型滑り止めクリヤー 『ノンスライド』

ノンスライドはお盆やトレー等に塗装することで上に置かれる食器等が滑らなくなる滑り止め塗料です。

1. 特徴

- 1) 滑り止め効果が良好である。
- 2) 弾力性のある塗膜が得られる。
- 3) 耐スリ傷性が良好である。

2. 用途

- ・ お盆、トレー等の滑り止め

3. 標準塗装仕様

項目	塗装仕様
希釈シンナー	ノンスライド専用シンナー
希釈率	塗料：硬化剤：希釈シンナー = 100 : 25 : 25~40 (重量比)
塗装粘度	11~12秒/イワタNK-2カップ
スプレー圧	0.2~0.3MPa
標準膜厚	30~50μ
セッティング条件	10分以上
標準乾燥条件	80°C×60分
ポットライフ	4時間 (20°C)

4. 塗膜性能

基材：ABS

試験項目	性能	試験条件
光沢	85~90	60° 鏡面光沢度
付着性	100/100	碁盤目テープ剥離
耐水性	異常なし	イオン交換水 50°C×240時間浸漬
耐摩耗性	異常なし	綿布、500g×100往復
耐中性洗剤性	異常なし	1%中性洗剤水 25°C×10日浸漬
耐酸性	異常なし	0.1N塩酸 室温7日浸漬
耐アルカリ性	異常なし	0.1N水酸化ナトリウム 室温7日浸漬

※ 上記は当社試験に基づき、一般的な物性データを記載しております。（評価結果例であり、保証値ではありません）

5. 使用方法及び注意事項

- 1) 本塗料は充分搅拌した後、濾過してご使用ください。
- 2) 必ず専用シンナーで希釈してご使用ください。

※ 塗装仕様・塗膜性能は素材の種類・グレード塗装方法によって異なる場合がありますので必ずお客様にて事前評価をお願い致します。

(お問合せ先) 大豊塗料株式会社

東京支店：TEL(0480)23-3015

大阪支店：TEL(06)6931-8919