

1 液性アクリルラッカー塗料 『オレフィックスP No.5200』

オレフィックスP No.5200は、ABS、アクリル、PCなどの各種プラスチックに対する付着性に優れた速乾型の1液性変性アクリルラッカー塗料です。

1. 特徴

- 1) 各種プラスチックに対し、幅広い密着性を持っている。
- 2) 速乾性で作業性に優れている。
- 3) 耐候性に優れている。

2. 用途

- ・ 各種プラスチック製品
- ・ 化粧品容器

3. 標準塗装仕様

項目	塗装仕様
希釈シンナー	PNo.5200標準シンナー PNo.5200PC用シンナー PNo.5200AS用シンナー
希釈率	塗料：希釈シンナー =100：40～60%（重量比）
塗装粘度	11～14秒/イワタNK-2カップ
スプレー圧	0.3～0.4MPa
標準膜厚	10～20 μ
セッティング条件	10分
標準乾燥条件	60～80℃×15～30分

4. 塗膜性能

基材：ABS

試験項目	性能	試験条件 (JIS K 5600)
光 沢	80～90	60° 鏡面光沢度
付 着 性	100/100	基盤目テープ剥離
鉛 筆 硬 度	H	三菱鉛筆 ユニ
耐 水 性	異常なし	水道水浸漬 40℃×72時間
耐 湿 性	異常なし	50℃・98%RH 72時間
耐 熱 性	異常なし	65℃×72時間
耐アルコール性	素地露出 なし	エタノール、ガーゼ5枚 200g荷重、100往復
促進耐候性	合格	サンシャインウエザーオメーター 1000時間

※ 上記は当社試験に基づき、一般的な物性データを記載しております。（評価結果例であり、保証値ではありません）

5. 使用方法及び注意事項

- 1) 本塗料は充分攪拌した後、濾過してご使用ください。
- 2) 必ず専用シンナーで希釈してご使用ください。

※ 塗装仕様・塗膜性能は素材の種類・グレード
塗装方法によって異なる場合がありますので
必ずお客様にて事前評価をお願い致します。

（お問合せ先） **大豊塗料株式会社**

東京支店：TEL(0480)23-3015

大阪支店：TEL(06)6931-8919