

メッキ調塗料 『リプラPシリーズ』

リプラPシリーズは、2コート1ベークで塗装できる樹脂基材用メッキ調塗料です。

特長

- 1) 速乾性でWET ON WET で上塗りクリアーを塗装出来ます。
- 2) 一般の蒸着アルミ系塗料と比較して作業性が良好で、厚膜化が可能です。
- 3) 金メッキ等の着色メッキ調仕上げが出来ます。
- 4) TXフリーで室内用途として使用可能です。
- 5) 艶有り、艶消し仕上げの選択が可能です。

用途

- 自動車内装
- 家電製品
- レジャー用品

標準塗装仕様

項目	塗装仕様
希釈シンナー	各種専用シンナー
希 釈 率	リプラP2000シルバー 塗料：硬化剤：希釈シンナー 20：1：18～20(重量比)
	リプラP2100クリアー 塗料：硬化剤：希釈シンナー 10：1：3～6(重量比)
塗 装 粘 度	シルバー：9～10秒/イワタNK-2カップ クリアー：10～15秒/イワタNK-2カップ
スプレー圧	シルバー：1.5～2.5 kg/㎡
	クリアー：2.5～3.5 kg/㎡
セッティング条件	5分以上
標準乾燥条件	70～80℃×30～40分

塗膜性能

素材：ABS板
下塗：リプラP2000シルバー
上塗：リプラP2100艶消しクリアー

試験項目	性能	試験条件 (JIS K 5600)
付 着 性	100/100	碁盤目テープ剥離
鉛 筆 硬 度	F	三菱鉛筆 ユニ
耐水性	異常なし	水道水45℃、240時間浸漬
耐候性	光沢保持率95%	サンシャインウェザーオメーター1000時間

※ 上記は当社試験に基づき、一般的な物性データを記載しております。（評価結果例であり、保証値ではありません）

使用方法及び注意事項

本塗料は充分攪拌してご使用下さい。

必ず専用シンナーで希釈してご使用下さい。

※ 塗装仕様・塗膜性能は素材の種類・グレード
塗装方法によって異なる場合があります。

必ずお客様にて事前評価をお願い致します。

(お問合せ先) **大豊塗料株式会社**

東京支店：TEL(0480)23-3015

大阪支店：TEL(06)6931-8919