

## 2液硬化型ソフトフィール塗料 『ヴェルエース』

ヴェルエースは、優雅な艶消し調に仕上がる2液型ポリウレタン系のソフトな触感塗料です。

### 1. 特徴

- 1) 滑らかでソフトな表面触感を有する。
- 2) 耐摩耗性に優れている。
- 3) 低艶性、低反射性である。
- 4) 耐薬品性、耐水性が良好である。

### 2. 用途

- ・ 自動車内装、計器盤
- ・ 家電製品
- ・ 光学機器

### 3. 標準塗装仕様

項目	塗装仕様
希釈シンナー	ヴェルエース専用シンナー
希 釈 率	塗料：硬化剤：希釈シンナー =100：10：40～60%（重量比）
塗 装 粘 度	11～14秒/イワタNK-2カップ
スプレー圧	0.2～0.3MPa
標準膜厚	25～35 $\mu$
セッティング条件	10分以上
標準乾燥条件	80℃×40～60分
ポットライフ	4時間（20℃）

### 4. 塗膜性能

基材：ABS

試験項目	性能	試験条件
光 沢	1～2	60° 鏡面光沢度
付 着 性	100/100	碁盤目テープ剥離
鉛 筆 硬 度	B	三菱鉛筆 ユニ
耐 衝 撃 性	50cm	デュボン式、1/2インチ、500g
耐 酸 性	異常なし	0.1N塩酸 室温10日浸漬
耐アルカリ性	異常なし	0.1N水酸化ナトリウム 室温10日浸漬
耐 水 性	異常なし	イオン交換水 50℃×500時間浸漬
促進耐候性	合格	サンシャインウェザーオメーター 400時間

※ 上記は当社試験に基づき、一般的な物性データを記載しております。（評価結果例であり、保証値ではありません）

### 5. 使用方法及び注意事項

- 1) 本塗料は充分攪拌した後、濾過してご使用ください。
- 2) 必ず専用シンナーで希釈してご使用ください。

※ 塗装仕様・塗膜性能は素材の種類・グレード  
塗装方法によって異なる場合がありますので  
必ずお客様にて事前評価をお願い致します。

（お問合せ先） **大豊塗料株式会社**

東京支店：TEL(0480)23-3015

大阪支店：TEL(06)6931-8919